



Fiche Technique	
Date Revision	Révision
0	

Article No./Désignation

10505

Poudre de laiton

V AS < 0.045 mm

Caractéristique contrôlée	Unité	Valeur			Méthode
		Valeur Minimale	Valeur Maximale	Valeur Cible	
Physique					
Analyse physique :					
Granulométrie selon ISO 4497 en coupes :					
> 45 µm	%		5,00		
< 45 µm	%	95,00			
Densité apparente ISO 3923/1 - 2,5 mm	g/cm3				
Chimique					
Analyse chimique :					
Cuivre (Cu)	%	70,00000	72,00000		
Aluminium (Al)	%	0,15000	0,54000		
Zinc (Zn) : BALANCE %					

FDS :

Les caractéristiques techniques et autres indications reprises dans ce document correspondent à l'état actuel de nos connaissances et expériences. Elles ont pour but l'information de nos clients et ne les dispensent pas d'essayer, sous leur propre responsabilité, les produits décrits afin de déterminer leur mise en oeuvre selon l'utilisation prévue. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits dans le cadre du progrès technique et des améliorations de nos installations de production.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter :

Adresse postale
Poudmet S.A.S.
26, rue du moulin
F 60140 BAILLEVAL

Tél. : + 33 (0) 3 44 69 12 31
Fax : + 33 (0) 3 44 69 12 30
E-mail : info.poudmet@poudmet.fr

S.A.S. au capital de 500.000 €
SIRET Beauvais 528 945 660 000 25
TVA FR24 528 945 660
RCS Paris 528 945 660
APE 2444 Z